

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים, משפר הידבקות למשטחים חלקים ולא סופגים. לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מאפשר הדבקה של אריח על אריח, ללא צורך בליטוש, חספוס או צריבת חומצה!
- החומר בעל כושר חדירה מעולה למשטחים אטומים שאינם סופגים, מאפשר הידבקות אפילו לזכוכית ומתכת.
- משמש כחומר מקשר בין דבק צמנטי או מדה המיועדים ליישום אופקי ואנכי על סוגי התשתיות הבאות: רצפות בטון חלקות מאוד כגון: רצפת "הליקופטר", בטון מלוטש, גרניט פורצלן, שיש, טרצו, קרמיקה, מתכת, ציפויים סינטטיים, צבע שמן או צבע אקרילי, עץ צבוע, פלסטיק, אספלט, אפוקסי ישן ועוד.
- לא דליק ולא קורוזיבי!
- ידידותי לסביבה - ללא נדיפים.

הוראות שימוש

- נקה היטב את פני השטח מכללוד, אבק, חלקים רופפים, חומרים זרים או כל גורם העלול להפריע להדבקה טובה. במידה ויש ספק לגבי התשתית יש לפנות למחלקה הטכנית.
- יש לבדוק את התשתית הקיימת ולוודא כי היא דבוקה היטב ויציבה ליישום עליה, במקרה של אריחים קיימים יש לנקוש עליהם ולוודא שלא נשמע צליל חלול ומנותק.
- יש לערבב את התערובת ביחס נפחי של 1:1. שפוך את כל תכולת הדליים לכלי ערבוב נקי וערבב עם מיקסר חשמלי עד אחידות.
- יש ליישם שכבה דקה בעזרת רולר או בריסוס, בכמות של כ-100 גרם / מ"ר כלומר 1 ק"ג = 10 מ"ר (אין ליישם יותר). את הדבק או המדה יש ליישם כאשר הפריימר במצב דביק אך לא רטוב. זמן ייבוש מינימלי כשעתיים, תלוי באוויר ובטמפרטורה של המשטח (בטמפ' נמוכה ובלחות גבוהה זמן יבוש הפריימר איטי יותר ולהפך).
- אם חלפו 24 שעות מזמן המריחה הראשונה של הפריימר על הרצפה יש לרענן מחדש ע"י מריחת שכבת פריימר נוספת.
- אין לדרוך על החומר לאחר המריחה ואין להשאיר חשוף לשמש או לרוחות. לאחר הייבוש מומלץ לדרוך כמה שפחות על הפריימר.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

אזהרות:

- אין להשתמש בחומר שנשאר מעורבב בדלי מעל שעה.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.

אריזה:

- 1 ק"ג חומר A עם 1 ק"ג חומר B - סה"כ ערכה 2 ק"ג
- 3 ק"ג חומר A עם 3 ק"ג חומר B - סה"כ ערכה 6 ק"ג

הרכב:

2 רכיבים של אפוקסי על בסיס מים: בסיס A אדום ומקשה B לבן.

זמן עבדות:

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

עד שעה בטמפרטורה של 20°C.

צריכה:

כ-100 גר' למ"ר (כמות גדולה מזו תפגע בביצועי החומר)
ערכה במשקל 2 ק"ג תכסה כ-20 מטר.
ערכה במשקל 6 ק"ג תכסה כ-60 מ"ר.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com