

דבק פולימרי נוזלי לשיפור הידבקות וגמישות של תערובות צמנטיות המיועד להדבקת פורצלן, קרמיקה, אבן טבעית ואבן כורכרית ללא עיגון מכני.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים כתוסף לדבק צמנטי אבקתי להדבקת אריחים כגון: פורצלן, קרמיקה, לוח אבן טבעי, שיש, גרניט ועוד.
- מקנה גמישות לתערובת לאחר התקשות.
- בעל אחוז מוצקים גבוה שניתן לערבבו עם כל סוגי התערובות הצמנטיות.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העבידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עבידות, איטום וחוזק הידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור הידבקות, גמישות ואטימות.

נתונים טכניים

- חוזק הידבקות לאחר 28 יום - 1.5-2.5 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה - 3-4 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 250 למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-10%-15% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.
- לשימוש עם דבקים מוכנים לשימוש ניתן להוסיף כ-2 ק"ג בונד 250 לדבקים צמנטיים מסוג 109, 110, 111, 114 והשאר מים לשיפור חוזק ההידבקות וגמישות התערובת.
- כמויות המים יכולות להשתנות כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

אזהרה:

- אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

צריכה:

10%-15% ממשקל הצמנט בתערובת בהתאם ליישום.

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR בעל אחוז מוצקים גבוה במיוחד.

אחסון:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com