

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים ע"פ דרישות ת"י 1920. משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני. מתאים לבריכות שחיה.

גרסה חדשה של החומר קיימת בתוספת אינהיביטור מעכב קורוזיה לשיפור עמידות המבנה - יש לדרוש בהזמנה גלקסי 10 + אינהיביטור.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום כטיח אוטם בחדרים רטובים, מתאים ליישום בבריכות שחייה ובמאגרי מים, בשל היותו מונע מעבר מים ניתן להשתמש בו כשכבה ראשונה
- טיח מיישר המתאים ליישום ע"ג גלקסי 20, בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד
- מונע מעבר מים
- עומד בדרישות התקן הישראלי לשימוש בסביבה רגילה ובסביבה ימית
- קל ונוח ליישום, בעל גמישות משופרת, כושר "נשימה" המאפשר מעבר אדי מים והדבקות מצוינת לתשתית
- מומלץ ליישום ע"י מכונה

נתונים טכניים

- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום - כ-3-2 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום - כ-6-4 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבטון + הרבצה - כ-1.3 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק בטון - כ-1.2 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק איטונג - כ-0.6 מגפ"ס.
- התנגדות למעבר אדי מים - מקסימום 2.
- מקדם ספיגות נימית - כ-0.9-0.6 ק"ג למ"ר ל-90 דקות.
- הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת.

הוראות שימוש

- השטחים המיועדים ליישום טיח יהיו מישוריים ויותאמו למתוכנן.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, לקצץ חוטי קשירה, לסגור רווחים בין הבלוקים, לשטוף היטב, להסיר אבק, לכלוך ושומנים.
- יישם שכבת גלקסי 20 בעובי 5 מ"מ על פי תקן 1920 חלק 2.
- לאחר ייבוש ראשוני יש לבצע אשפרה 3 ימים 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה) ולהמתין 24 שעות לפני יישום גלקסי 10.
- על מנת להבטיח עובי אחיד של שכבת גלקסי 10 קבע סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים לפי העובי הנדרש.

יישום בשיטה ידנית

- שפוך למיכל ערבוב 4-6 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג טיח גלקסי 10, ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה.
- יישם הטיח ע"פ תקן 1920.

עובי השכבות

- גלקסי 20 בעובי מינימלי של 5-8 מ"מ.
- גלקסי 10 - שכבה מיישרת בעובי 6-25 מ"מ.
- שכבת גמר תיושם בשפכטל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634, צבע או שליכט צבעוני.
- בחיפוי אריחים - דבק 116 / 100 / 132.
- בבריקה: יש לבצע חומר איטום על גבי הטיח גלקסי 10 (ראה מפרט בריכות).

הערה:

ומולץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם גלקסי 10 כשיורד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אריזה:

שקי נייר במשקל 25 ק"ג, 30 טון בסילו

צריכה:

כ-14 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום ע"ג גלקסי 20, בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד

הרכב:

צמנט לבן, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

אפשרה:

יש להתחיל באפשרה לאחר ייבוש ראשוני, במשך 3 ימים ברציפות 3 פעמים ביום. (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האפשרות והן את כמות המים בכל אפשרה)

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com