

ARDEX ADICEM SF

מדה צמנטית מתפלסת לרצפות תעשייתיות חשופות לתנועה, למילוי ולפילוס שכבות דקות 15-5 מ"מ או עבות 15-50 מ"מ בשכבה אחת גם כתשתית סופית! לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- על בסיס צמנט ללא גבס!
- למילוי, החלקה ופילוס רצפות בטון ותשתיות אחרות, כתשתית לציפויים וגם כתשתית סופית לנסיעה ישירה!
- התקשות מהירה - ניתנת לדריכה לאחר 3-2 שעות! נסיעת רכבים לאחר 24 שעות!
- ציפוי אפוקסי לאחר 7 ימים.
- מזעור סדקים אפילו בשכבות עבות.
- לא נדרש ליטוש - חשוב לבצע סילר ARDEX R65P כדי למנוע הכתמה ואיבוק.
- ניתנת לשאיבה.
- לשימוש פנימי בלבד.
- מתאים לרצפות עם חימום תת רצפתי.
- מתאימה לריהוט על גלגלים.

נתונים טכניים

- יחס ערבוב: 5.5 - 5.25 ליטר מים: 25 ק"ג אבקה או 1 נפח של מים: 3.75 נפח אבקה
- משקל מרחבי יבש: כ - 1.27 ק"ג / ליטר
- משקל מרחבי טרי: כ - 2 ק"ג / ליטר
- זמן פתוח 25-30 דקות (20°C).
- זמן לדריכה כ- 3 שעות (20°C).
- ביצוע ציפוי או חיפוי על המדה: עד 10 מ"מ 36 שעות, עד 30 מ"מ 3 ימים, עד 50 מ"מ 7 ימים.
- חוזק לחיצה: לאחר 28 יום < 35 מגפ"ס
- חוזק כפיפה: לאחר 28 יום < 10 מגפ"ס

הוראות שימוש

■ הכנת תשתית:

כרסום - יש לכרסם את המשטח עם מכשור מכאני מקצועי להשגת פרופיל גס והורדת מי-צמנט (בלדינג) כדי לחזק את האיחזות המדה גם מכאנית לתשתית.
התשתית חייבת להיות יבשה, מוצקה ובעלת חוזק לחיצה של 30 מגפ"ס לפחות. הרצפה תהיה נטולת אבק וחומרים העלולים ליצור הפרדה. יש לסלק כל חלקיקים רופפים.
במקרה של תשתיות סופגות, יש להשתמש בפריימר ARDEX P 51.
במקרה של תשתיות אטומות (ציפוי יציב קיים, אריחים וכ"ו) יש להשתמש בפריימר ARDEX P 82, במקרה זה חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית, טרם היישום.
אין לצקת על אלמנטים טרומים ללא ייעוץ ואישור בכתב מהמחלקה הטכנית.
יש להדביק פלציב בעובי 3 מ"מ בהיקף כל הקירות/ עמודים הבאים במגע עם המדה.

■ ערבוב:

יש להכניס מים נקיים למיכל ערבוב נקי, יש להשתמש בכמות של 5.5 - 5.25 ליטר לכל שק 25 ק"ג ולבחוש באופן נמרץ על מנת

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

שהתערובת תתמזג ותתקבל תערובת נטולת גבשושיות. התוצאה המתקבלת היא מדה גמישה, זורמת וחלקה הניתנת ליישום במשך 30 דקות בקירוב, בטמפרטורה של 20°C (טמפרטורות נמוכות יותר יאריכו את זמן העבודה, ואילו טמפרטורות גבוהות יותר יקצרו אותה).

■ יציקה:

ניתן לשאוב את החומר, באמצעות כל סוגי המשאבות המתאימות (בוכנה ומשאבות בפעולה רציפה) עם קיבולת החל מ-20 ועד 40 ליטרים לדקה. יש לנקות את הצינור, באם המשאבות אינן מתופעלות במשך 30 דקות. באמצעות המדה ניתן למלא בנקל כל שקעים וחורים בלא כל טיפול עוקב, כגון ליטוש וכדומה. המדה מתייבשת בהירציה אחידה וללא תופעת בלידינג (ביחס מים מוקפד) או שקיעה! אם יש צורך בפילוס נוסף, ניתן לבצעו לאחר מספר שעות, באופן הבא:

באם האזור כבר התייבש, יש לבצע עבודה מקדימה (פריימר) באמצעות ARDEX P 51, מדולל במים ביחס של 1:2 (2 מים). במקרה זה - חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית, טרם היישום.

■ כיסוי/ חיפוי/ הדבקה או ציפוי על גבי המדה:

אם מבצעים ציפויים/ חיפויים רציפים ואטומים כגון אפוקסי, PVC, שטיח, הנחת פרקט על ספוג ועוד יש להקפידתחילה שפליטת הלחות לא תעלה על 4%.

■ ניסור תפרים:

חובה להעתיק תפרי התפשטות למעלה! ניסור יום אחרי היציקה.

חובה להעתיק תפרי הפרדה למעלה! ניסור יום אחרי היציקה.

חובה להעתיק תפרי דמה! ניסור יום אחרי היציקה.

יש לנסר תפר בין משקופים.

יש לנסר תפר כל 20 מ"ר, אם מדובר באלמנט צר וארוך כמו מסדרון יש לנסר כל 5 מטר אורך,

אם ישנם קירות פנימיים מבטון המחובר לתשתית כמו עמודים, יש לנסר אלכסונים.

אין לבצע ניסורים לפני הסילר.

רוחב תפר 5 מ"מ, עומק עד לריצוף (לא לנסר את האריחים!) או עד לתפר שבבטון.

לאחר שאיבת אבק וניקיון יסודי ימולאו התפרים ברובה אקרילית ARDEX FG FLEX בגוון תואם או מסטיק גמיש POWER-FIX PU40.

בכל מקרה חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית, טרם הניסור.

■ יציקה בעובי גדול יותר:

ניתן ליישם את ADICEM SF בשכבה יחידה של 15-5 מ"מ. לצורך עובי שכבה גבוה יותר מ-15 מ"מ (עד 50 מ"מ), יש לערבב את ADICEM SF עם קוורץ דק גודל גרגר 0-4 מ"מ באופן הבא: לכל 1 מידת נפח אבקת מדה, 0.3 מידת נפח קוורץ דק.

הערות:

■ מכיל מלט, אלקלין מגיב, לפיכך יש להגן על העור ועל העיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף באופן יסודי במים, במקרה של מגע בעיניים יש להיוועץ גם ברופא.

■ בטוח מבחינה פיזיולוגית ואקולוגית במצב מאושפר.

■ ZP 1: GISCODE המוצר מכיל מלט, תכולת כרומט נמוכה.

אזהרות:

■ אין להשתמש במדה באזורים פתוחים או לחים באופן מתמיד (במקרה של ספק, יש לבצע אזורי ניסוי)

■ יש ליישם בטמפרטורות של 5°C עד 35°C.

■ המשטח המוגמר צריך להיות מוגן כנגד קרינת שמש ישירה ורוחות פריצים.

אריזה:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-1.65 ק"ג למ"ר בעובי של 1 מ"מ

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com