

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן, מועשר בפולימרים, מונע מעבר מים לקירות פנים / חוץ, חדרים רטובים, בריכות שחייה, מאגרי מים וכו'. מתאים לדרישות תקן 1920. משמש כתשתית לחיפויים קשיחים.

גרסה חדשה של חומר קיימת בתוספת אינהיביטור מעכב קורוזיה לשיפור עמידות המבנה - יש לדרוש בהזמנה גלקסי 20 + אינהיביטור .

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום ע"ג קירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד. ניתן ליישום במכונת טיח ובאופן ידני.
- מיועד לשימוש כשכבה ראשונה אוטמת על הקיר וכשכבה מקשרת לטיח המישייר.
- מונע מעבר מים.
- משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, על פי דרישות תקן 1920. לשימוש בסביבה ימית ובסביבה רגילה.
- קל ונוח ליישום, פחת נמוך וחוזק גבוה במיוחד.
- בעל גמישות משופרת, כושר "נשימה" גבוה המאפשר מעבר אדי מים והידבקות מצווינת לתשתית.

נתונים טכניים

- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום - כ-4-3 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום - כ-14-12 מגפ"ס.
- מקדם ספיגות נימית - כ-0.60 ק"ג למ"ר ל-90 דקות.
- חוזק הידבקות לבטון - כ-1.5 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק בטון - 0.9-1.5 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק איטונג - כ-0.6 מגפ"ס.
- הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעות.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת.
- שטוף הקיר במים לפני יישום גלקסי 20.
- מלא חורים ומרווחים בין הבלוקים בגלקסי 20.

יישום בשיטה ידנית

- שפוך למיכל ערבוב כ-4-5 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג גלקסי 20. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה.
- יישם הטיח ע"פ תקן 1920.

עובי השכבות

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- גלקסי 20 בעובי מינימלי של 5-8 מ"מ.
- גלקסי 10 - כשכבה מיישרת בעובי 6-25 מ"מ.
- שכבת גמר תיושם בשפכטל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634, צבע או שליכט צבעוני.
- בחיפוי אריחים - דבק 132 / 116 / 100. (ניתן בחיפוי להדביק ישירות על גבי הגלקסי 20).
- בברכה : יש לבצע חומר איטום על גבי הטיח גלקסי 10 (ראה מפרט בריכות).

הערה:

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- -אין ליישם גלקסי 20 כשיורד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-7 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום ע"ג בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד.

הרכב:

צמנט לבן, חול קוורץ ומוספים פולימרים מיוחדים.

אשפרה:

יש להתחיל באשפרה לאחר ייבוש ראשוני, כשעה לאחר גירוד. בצע אשפרה במשך 3 ימים ברציפות 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה)

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com