

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים. עומד בדרישות ת"י 3970 ו-1920. בעל תו תקן ותו ירוק.

טיח גבס - תכונות והתאמה עיקרית :

- תערובת טיח מוכנה לשימוש המיועדת ליישום על קיר בטון יצוק, בלוק איטונג, בלוק בטון, ובלוק גבס לבן.
- טיח גבס מתאים ליישום פנימי בלבד בשיטה ידנית או במכונת התזה
- קל ונוח ליישום והחלקה, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- אינו נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק מצויין לתשתית
- בעל מרקם חלק המאפשר צביעה ללא החלקה מוקדמת או יישום שכבת גמר נוספת
- ניתן ליישום בעובי 3-5 מ"מ בשכבה אחת

### נתונים טכניים

- חוזק בלחיצה לאחר 7 ימים - גדול מ- 2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום - כ-1 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות הטיח לתשתיות איטונג, בטון ובלוק בטון - מעל 0.15 מגפ"ס.

### הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת. שטוף הקיר במים.
- קבע מיאקים באמצעות טיח גבס 791 לקבלת עובי אחיד.
- ביישום טיח גבס על גבי תשתית בטון יש ליישם קודם פריימר 121 "רטוב על רטוב".
- במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר פעם נוספת.

### עבודה בשקים

- שפוך למיכל ערבוב כ- 16 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 30 ק"ג טיח גבס 791 במערבל. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

### עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומיניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע ההחלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס 791 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמר חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת החלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג גומי מתאים.
- להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

### חלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

## עובי השכבות

- טיח גבס 791 בעובי 3-50 מ"מ

### אזהרות:

- אין ליישם טיח גבס 791 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה.

### אריזה:

שק נייר במשקל 30 ק"ג

### צריכה:

כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

### תשתית:

מתאים ליישום על קיר בטון, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס ועוד

### הרכב:

גבס, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

### אשפרה:

אין לבצע אשפרה

### ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.  
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו  
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

## לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com